



无锡大塘复合材料有限公司

WUXI TA TANG COMPOUND MATERIAL CO.,LTD.

PFA FEP 50 天测试结果

介质	浓度%	温度	耐腐蚀性 评定	介质	浓度%	温度	耐腐蚀性 评定
核酸	任何浓度	240	耐	溴	任何浓度	65	耐
发烟核酸	任何浓度	240	耐	三氟甲烷 (氯仿)	任何浓度	240	耐
硝酸	任何浓度	240	耐	四氯乙烯	任何浓度	240	耐
发烟硝酸	任何浓度	240	耐	苯胺	任何浓度	240	耐
盐酸	任何浓度	240	耐	氯胺	任何浓度	240	耐
磷酸	任何浓度	240	耐	苯酚	任何浓度	沸点	耐
氢氟酸	任何浓度	240	耐	丙酮	任何浓度	240	耐
氢氰酸	任何浓度	240	耐	环己酮	任何浓度	60	耐
亚硝酸	任何浓度	240	耐	醋酸乙酯	任何浓度	240	耐
亚硫酸	任何浓度	240	耐	醋酸丙酯	任何浓度	240	耐
氯酸	任何浓度	240	耐	醋酸丁酯	任何浓度	240	耐
铬酸	任何浓度	240	耐	醋酸戊酯	任何浓度	240	耐
王水	任何浓度	240	耐	苯二甲酸二 丁酯	任何浓度	240	耐
醋酸(乙酸)	任何浓度	240	耐	苯乙胺	任何浓度	240	耐
氢氟化钾	任何浓度	240	耐	乙醚	任何浓度	240	耐
氢氧化钾	任何浓度	240	耐	二硫化碳	任何浓度	60	耐
氯化钾	任何浓度	240	耐	过氧化氢	任何浓度	66	耐
四氯化钛	任何浓度	240	耐	氯化胺	任何浓度	100	耐
次氯酸钠	任何浓度	240	耐	五氯化磷	任何浓度	93	耐
氟	任何浓度	240	耐	氟苯	任何浓度	沸点	耐
硫化氯	任何浓度	90	耐	苯	任何浓度	90	耐
过氧化物	任何浓度	90	耐	甲苯	任何浓度	90	耐
甲酸	任何浓度	90	耐	丁氨	任何浓度	90	耐
柠檬酸	任何浓度	90	耐	二乙氨	任何浓度	90	耐
冰醋酸	任何浓度	90	耐	吗啡	任何浓度	90	耐
三氯醋酸	任何浓度	90	耐	甲基、乙基 烯酮类	任何浓度	90	耐
氯水	任何浓度	90	耐	乙酸乙酯	任何浓度	90	耐
碳酸钠	任何浓度	90	耐	乙基醚	任何浓度	90	耐
次氯酸盐							
高锰酸钾	任何浓度	90	耐	乙基甲醇	任何浓度	90	耐
氯化铝	任何浓度	90	耐	二氯乙烯	任何浓度	90	耐
氯化氨	任何浓度	90	耐	氧化乙烯	任何浓度	90	耐
氨水	任何浓度	90	耐	乙基乙醇	任何浓度	90	耐
己烷	任何浓度	90	耐	硬脂酸氯	任何浓度	200	耐